Techné
LA PERFORMANCE AU QUOTIDIEN
40 allées des haies
69480 F MORANCE

Attestation de conformité à la commande type 2.1 selon EN 10204 N° 2020080152

LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
27 RUE CUVIER
93107 F MONTREUIL CEDEX

Nous certifions que les pièces ont été contrôlées et reconnues conformes aux éléments spécifiés dans ce document

Aseptic seals

V/Cde 420 868 du 31/07/2020 AR 967171

Désignation	CLAMP(A) EPDM PX USP ISO BLACK
Votre Ref	13007.25
	233,5 X 225 X 214,1 ISO DN 200
Notre Ref	19 1580 0200

Lot N° 169971	Date Production : 04/2019
Quantité 100	Bon de livraison 08200455

Matière EPDM PEROXYDE N° 334137ed07 Dureté 70

420 868

SODIME
CONTRÔLE RÉCEPTION
DATE DE CONTRÔLE : 10/08/2020
CONTRÔLEUR : M.H.
CODE ART. : 13007.e.25
COULÉE N°/LOT N° : 169971

100pcs

Article(s) livré(s) conformément à la norme ISO 2230 concernant les conditions de stockage des élastomères.

Date : 06/08/2020

N.POIRON / Responsable Contrôle
Tel : 33478435977
Email : qualite.produit@techne.fr

P.O

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Fiche-Matière 334137ed07
EPDM PEROXYDE 70
FOOD - MEDICAL

Informations générales

Plage de température (en statique)	-50°C / +135°C
Matière	EPDM PEROXYDE
Couleur	Noir
Résistance chimique	

☑ **ROHS3 (UE/2015/863)** ☑ **VHU (2000/53)** ☑ **Sans SVHC[1]** ☑ **Sans Phtalate**

Propriétés

Test	Norme	Unité	Valeur requise	Valeur
Dureté	ASTM D2240	IRHD	70+/-5	72
Résistance à la traction	ASTM D412/C	MPa		12.92
Densité	ASTM D1817	g/cm3		1.138
Allongement à la rupture	ASTM D412/C	%		176
Déformation rémanente à la compression • Déformation initiale : **25%** • Température : **130°C** • Durée : **22h** • Milieu : **air**	ASTM D395/B	%		11.8
Résistance au déchirement	ASTM D624	N/mm		38.3
Température de transition vitreuse		°C		-31.6

Vieillissement

Air - 150°C - 70h

Test	Norme	Unité	Valeur requise	Valeur
Traction		%		-7
Allongement à la rupture		%		1
Dureté		Point		1
Volume		%		-0,7

Homologations

ACS Eau potable France	
Echéance	14/06/2023
CLP Eau potable France (< Ø63)	
Echéance	11/10/2022
FDA positive list	
Commentaire	21.177.2600
EN681 1	
Niveau	WA WB WC WD WE WF WG
FDA migration test	
Commentaire	Aqueous and fatty foods /
Niveau	CFR 21.177.2600
USP VI Médical Etats-Unis	
Commentaire	Class VI <87><88>USP 38-NF33. Extraction T 121°C /

SVHC = Substance of Very High Concern selon réglementation REACH 1907/2006
Ces données sont destinées à informer sur nos produits.
Elles n 'engagent en rien la responsabilité de la société et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.
Les valeurs indiquées se basent sur une quantité limitée d'essais sur éprouvettes fabriquées en laboratoire.
Les valeurs sur pièces finies peuvent différer sensiblement de ces valeurs normalisées.

Créée le 27/11/2007 par CG
Indice : 4
Modifié le 13/06/2019 par CPI

Fiche-Matière 334137ed07
EPDM PEROXYDE 70
FOOD - MEDICAL

Niveau	Class VI
3A	
Niveau	18-03 Class II
1935/2004 1935/2004 European Alimentarity	
Commentaire	migration test have been done
LABS-frei	
Commentaire	without oil, silicon and plasticizer
ADI ADI Animal Derived Ingredient free	
2023/2006 good manufacturing practice	

Material 334137 was homologated according to 1935-2004 in the test condition describes in the test report. The test report is available on request.

Material was made from components which are in conformity according the positive list of French 9 november 1994 for the elastomer formulation.

(same material datasheet : Cx=029028)